

## DESCRIZIONE PROCESSO PRODUTTIVO PDR F

---

Il prodotto FRESATO (prodotto da recupero a base di conglomerati bituminosi), si ottiene a seguito della lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi 17 03 02 (preventivamente sottoposti ad analisi per verificarne il rispetto dei parametri dettati dalle autorizzazioni ambientali), i quali sono sottoposti a vagliatura e frantumazione da cui si ricava la pezzatura necessaria a soddisfare le richieste del Mercato. Il prodotto finale che ne deriva viene nuovamente caratterizzato per verificarne la conformità in uscita. PDR FRESATO viene impiegato per il confezionamento di miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a caldo con aggregati fini e grossi, filler, additivi e legante nel rispetto delle norme UNI 13108 e per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

---

### Pacchetto analitico in uscita:

PRESTAZIONALE MARCHIATURA CE  
ANALISI SUL TAL QUALE per determinazione degli IPA  
CONFRONTO CON I LIMITI della tabella B.2.1/2 DM 69/18

### Documenti allegati:

ANALISI COMPLETE ultimo lotto  
SCHEDA REACH  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DDC  
MARCATURA CE  
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP